

Datenblatt



Kunststoffdichtungen GmbH
Linde 8
51399 Burscheid

PTFE leitfähig 1000.02

	Eigenschaften	Einheit	Prüfmethode	Bemerkung	Spezifikation
Typische	Mittlere Teilchengröße	µm	ASTM 4894		750
	Pressdruck	MPa			30
	Rieselverhalten				sehr gut rieselfähig
	Schüttdichte	Kg/m³	DIN 53 466		650
	Füllstoffart				Leitpigment
	Füllstoffanteil	Gew. %			2

Mechanische	Dichte	g/cm³	ASTM D 4894/4895		2,15 +/-0,03
	Reißfestigkeit	N/mm²	ASTM D 4894		Min. 29
	Reißdehnung	%	ASTM D 4894		Min. 270
	Deformation unter Last	%	ähnlich ASTM D 621	Zylinder Ø10 mm x 1 mm	15
	Schwindung	%	intern	Zylinder Ø50 mm	3,0
	Shore-Härte D		DIN 53 505		55
	Zug-E-Modul	N/mm²	DIN 53 457		-

Thermische	Lineare Ausdehnungs-Koeffizient (parallel zur Pressrichtung)	K⁻¹	DIN 53 752	30-100 °C 30-200 °C 30-260 °C	- - 16*10⁻⁵
	Wärmeleitfähigkeit	W/m*K	DIN 52 612		0,60

Elektrische	Durchschlagfestigkeit	kV/mm	DIN 53 481 VDE 0303 Teil 2	Folie 100 µm dick Folie 200 µm dick	- -
	Oberflächenwiderstand	Ω	DIN VDE 0303 Teil 30 IEC 93		10³
	Spezifischer Durchgangswiderstand	Ω*cm	DIN VDE 0303 Teil 30 IEC 93		10⁴