

modifiziertes PTFE 3000

	Eigenschaften	Einheit	Prüfmethode	Bemerkung	Spezifikation
Typische	Mittlere Teilchengröße	µm	intern		700
	Pressdruck	MPa			30
	Rieselverhalten				gut rieselfähig
	Schüttdichte	g/l	ASTM D-4894		700
Mechanische	Dichte	g/cm ³	ASTM D-4894		2,160 +/- 0,03
	Reißfestigkeit	N/mm ²	ASTM D-4894		Min. 32
	Reißdehnung	%	ASTM D-4894		Min. 450
	Deformation unter Last	%	ähnlich ASTM D 621	Zylinder Ø10 mm x 1 mm	9
	Schwindung	%	intern	Zylinder Ø50 mm	4
	Shore-Härte D		ASTM D-2240		54
Thermische	Lineare Ausdehnungs-Koeffizient (parallel zur Pressrichtung)	K ⁻¹	DIN 53 752	30-100 °C 30-200 °C 30-260 °C	12*10 ⁻⁵ 14*10 ⁻⁵ 17*10 ⁻⁵
	Wärmeleitfähigkeit	W/m*K	DIN 52 612		0,35
Elektrische	Durchschlagfestigkeit	kV/mm	DIN 53 481 VDE 0303 Teil 2	Folie 100 µm dick Folie 200 µm dick	- 65
	Oberflächenwiderstand	Ω	DIN VDE 0303 Teil 30 IEC 93		10 ¹⁷
	Spezifischer Durchgangswiderstand	Ω*cm	DIN VDE 0303 Teil 30 IEC 93		10 ¹⁸